

## Цинковая грунтовка Zink Spray

**ОПИСАНИЕ** Цинковая грунтовка - это активная катодная антикоррозийная защита с 99% содержанием цинка. Устойчивая, гибкая, термостойкая пленка цинка защищает железные и стальные части от ржавчины и коррозии. Выдерживает высокие температуры до 500°C.

**КАЧЕСТВА**

- длительная {прочная} антикоррозийная защита
- гладкая, свободная от пор пленка
- высокое содержание цинка
- проводящее электричество покрытие
- быстро высыхает и окрашивается
- высокая температурная стойкость
- не препятствует сварке

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ

Цвет	: серый
Чистота цинка	: > 99%
Доля цинка	: 99% (в высушенной пленке)
Основа	: специальные смолы
Температурная стойкость	: до 500 °C
Плотность при 20 °C	: 0,92671 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Время высыхания	: 8 минут (от пыли) мм <sup>2</sup> /с
	: 20-30 минут спец.сушки для полного высыхания
	: 48 часов естественным путем
Газ-вытеснитель	: пропан / бутан
Запах	: характерный
Форма	: аэрозоль
Температура вспышки	: <0 °C

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Защита от ржавчины и коррозии в железных и стальных частях. Для ремонта поврежденных гальванических покрытий цинком. Грунтовка и защита частей кузова и системы выхлопа.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Встряхнуть банку примерно около 2-х минут до освобождения шарика. Распылять на чистые и обезжиренные поверхности с расстояния около 20-30 см. Приступать к окраске можно после 8 часов естественной сушки. Толщина слоя пленки цинка после высыхания одного слоя покрытия: 25-35 мкм. **После употребления перевернуть банку распылителем вниз и распылять до момента выхода чистого газа-вытеснителя.**

**ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ**                      Zink Spray                                      400мл                                      № продукта 1540/39013

PI 26/04/07/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий**

