

Антигравий серый (спрей) Steinschlag-Schutz grau

ОПИСАНИЕ

Антигравий цвет серый (аэрозоль)– это тонко распыляемое покрытие на основе синтетических смол. Высохшая пленка обладает отличной липкостью на необработанных и лакированных металлических листах. Средство для защиты от биения камнем, цвет серый, характеризуется отличной укрывистостью, оптимальной защитой от коррозии, высокой устойчивостью к истиранию и оптимальными защитными свойствами от биения камнем. Продукт быстро сохнет и на него можно наносить традиционные лаковые системы для автомобилей уже через 10 минут.

СВОЙСТВА

- быстро покрывается различными лаковыми системами
- отличная защита от биения камнем со звукоизолирующим эффектом
- совместимо с ПВХ
- после полного высыхания устойчиво к растворителям
- можно наносить сверху лак на «сырое»
- после высыхания отлично шлифуется
- хорошая укрывистость, устойчиво к истиранию
- устойчиво к УФ-излучению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	:	смолы	
Цвет	:	серый	
Запах	:	ароматный	
Плотность	:	1,19 г/см ³	
Рабочий газ	:	диметилэфир (ДМЭ)	
Содержание твердых частиц	:	39	%
Толщина слоя при нанесении в 2-3 захода в перекрестном направлении	:	200 – 300	мкм подсохшая пленка
Время сушки	:	2	часа
Температура для работы	:	15°C – 25°C	
Термостойкость	:	-25°C - +120°C	
Кратковременная (до 1 ч)			
Повреждается морозом	:	нет	
Реком. температура хранения	:	5°C – 25°C	
Срок хранения	:	24	месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для защиты от биения камнем, цвет серый, используется на открытых деталях автомобиля, как швеллеры, спойлеры, задние и передние бамперы, а также для шасси и деталей кузова в качестве защиты от биения камнем, рассыпной соли и коррозии от сырости. Данный продукт используется также в качестве дополнения к защитным накладкам от биения камнем, а также для точного применения и ремонта после аварии.



Антигравий серый (спрей) Steinschlag-Schutz grau

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности, подлежащие обработке спреем для защиты днища, необходимо предварительно почистить. Необходимо удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими, без следов воска, грязи, смазки, а также максимально без пыли.

Работать с материалом лучше всего при комнатной температуре. Встряхните сильно баллончик. Как только шарик будет перемещаться свободно, продолжите встряхивать еще примерно 1 минуту. При распылении держите баллончик вертикально, распыляйте тонким слоем на расстоянии около 20-30 см. С увеличением толщины слоя увеличивается сопротивление к истиранию и защита от коррозии. Поэтому процесс распыления после короткого времени выдержки необходимо повторять от 1 до 2 раз. Во избежание подтеков спрей для защиты днища необходимо распылять в перекрестном направлении.

После использования клапан баллончика необходимо прочистить путем распыления вверх, пока не будет выходить только рабочий газ!

Внимание

Не распыляйте на подвижные и подверженные тепловым нагрузкам детали как шарниры, двигатель, редуктор, карданный вал, выхлопная труба, катализатор и тормозная система.

Рекомендуемая сушка

Инфракрасная сушка или сушка в печи (60° C). Сушка при комнатной температуре значительно увеличивает время подсыхания.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Антигравий серый (спрей)

500 мл Аэрозоль № продукта 6105

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

