

LIQUImate 8200 (MS Polymer)

ОПИСАНИЕ

Продукт LIQUImate 8200 (MS Polymer) - это высококачественный, нейтральный, эластичный клей-герметик. Применяется в автомобилях для уплотнения и склеивания.

СВОЙСТВА

- легко обрабатывается,
- не содержит растворителя,
- с нейтральным запахом,
- обладает хорошей адгезией ко многим материалам,
- после отверждения долго сохраняет эластичность,
- клей можно покрывать лаком,
- прекрасно противостоит погодным условиям,
- стоек против воздействия минерального масла и ультрафиолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Основа : полимер, отвердевающий влагой воздуха

ДАнные

Цвет : черный или белый

Консистенция : пастообразная

Плотность : 1,7 г/см³

Система отвердения :отверждается влагой воздуха

Скорость отвердения : пригл. 2-3 мм/24 ч (20 °С и относ. влажность 65 %)

Время образования пленки* : пригл. 10 минут (20 °С и относ. влажность 65 %)

Твердость по Шору А (DIN 53 505) : 45 +/- 5

Температурная стойкость после отвердения : от -40 до 90 °С

Способность восстанавливать форму : 75 %

Максимальное формоизменение : 20 %


Максимальные напряжения : 2,00 Н/мм² (DIN 53 504)

Модуль упругости, при деформации 100 % : 1,0 Н/мм² (DIN 53 504)

Деформация при разрыве : 500 % (DIN 53 504)

Химическая стойкость : **высокая** - против воды, алифатических растворителей, разбавленных неорганических кислот и щелочей, масел, жиров;

: **низкая** - против ароматических растворителей, концентрированных кислот, хлорированных углеводородов;



LIQUI*mate* 8200 (MS Polymer)

2

Т-ра переработки : 1-30 °С

* На эти данные могут влиять внешние условия , например, температура, влажность и вид субстрата.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт LIQUI*mate* 8200 (MS Polymer) применяется для склеивания и уплотнения швов при ремонте.

ПРИМЕНЕНИЕ

Склеиваемые и уплотняемые поверхности должны быть чистыми и свободными от пыли и жира.

Предварительная обработка

При непористых поверхностях грунт не требуется.

Целесообразно на опыте проверить адгезию каждого грунта.

Склеиваемые и уплотняемые поверхности очищают очистителем и растворителем.

ИМЕЮЩИЕСЯ УПАКОВКИ

LIQUI*mate* 8200 (MS Polymer) 290 мл, картуш

Арт. № 6148 (черный)
Арт. № 6149(белый)

Инструменты для переработки:

Пистолет для картушей
(с подводом сжатого воздуха)

Арт. № 6229

Телескопический пистолет

Арт. № 6230

Устройство
«LIQUI*press*-Akkufix»

Арт. № 6209

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.